



## Lišta soklová MDF, v profilech 40x20, KP40, KP48, KP60, KP40x15 a ostatní

K-Produkt,s.r.o., Družstevní 3615/8, 669 02 Znojmo

Technické parametry: jádro lišty tvoří středně hustá vláknitá deska MDF, která je opláštěna papírovou dekorační folií o gramáži 80g/m<sup>2</sup>, nebo dýhou za použití PO lepidla.

### Technické vlastnosti jádra lišty

Pevnost v ohybu	20 MPa
Modul pružnosti	2200 MPa
Rozlupčivost (pevnost v tahu)	0,55 MPa
Reakce na oheň	D-s2, d0
Emisní třída formaldehydu	E1

### Montáž:

Montáž lišty se provádí pomocí vysokopevnostního lepidla (např. Mamut glue od výrobce Den Braven) na suchý a čistý povrch, nebo se fixuje pomocí hřebíčku bez hlavičky. Lišty mohou být řezány, frézovány a vrtány pomocí základních pracovních nástrojů na dřevo za dodržení bezpečnosti a hygieny práce.

### Manipulace, skladovací podmínky, přeprava, použití

#### Manipulace

Při manipulaci s lištami je nezbytně nutné vyhýbat se jejich mechanickému a chemickému poškození nosného i obalového materiálu ať už od transportních prostředků (vidle vysokozdvizných vozíků, stahovací pásy apod.) tak i okolního prostředí (ředidlo, kanystr s benzínem apod.), a pokud by k takovému ohrožení vlastností lišty mohlo dojít, je nutné použít prostředků k zajištění vyšší bezpečnosti

#### Uskladnění

Lišty skladujte v suchých a krytých skladech, mimo přímé sluneční světlo.

#### Přeprava

Lišty musí být přepravovány zabalené do kartonů na paletách v čistých dopravních prostředcích tak, aby byly chráněny proti povětrnostním vlivům

#### Použití

Lišty jsou určeny výhradně pro účel interiérové instalace v suchém prostředí. Instalace je možná pouze v případě, kdy relativní vlhkost vzduchu v interiéru je v rozmezí 40-60% a současně jsou dodrženy a respektovány pravidla pro pokládku podlahy, předepsanou výrobcem podlahy.

#### Doporučení

Před vlastní instalací lišt doporučujeme lišty 2-3 dny aklimatizovat v místnosti, kde budou instalovány.

Ve Znojmě 1.7.2024